

KARTA TECHNICZNA / DATA SHEET

WELON SZKLANY PrimaTess Glass Veil

PrimaTess Glass Veil to organiczne włókno szklane produkowane z topionego piasku krzemionkowego. Jest on doskonałym materiałem ognioodpornym, chroniącym m.in powierzchnie dachu przed gniciem. Welon szklany stanowi doskonałą barierę rozdzielającą hydroizolacyjne pokrycia dachowe od spienianego polistyrenu (EPS) oraz styroduru (XPS). Przedłuża żywotność i wytrzymałość rozdzielanych powierzchni, a także wzmacnia ich odporność na działanie wody.

PrimaTess Glass Veil is an organic material made of molten silica sand. It is an excellent refractory material which protect roof surfaces from rotting. Glass veil is an excellent barrier separating waterproofing roofing of foamed polystyrene (EPS) and extruded polystyrene (XPS). Extends the life and durability of the separated surfaces and strengthens their resistance to water.

Nazwa produktu / Product name:

PrimaTess Glass Veil

Typ wyrobu / Product type:

120 g/m² (ognioodporny/ fireproofing)

Główne właściwości / Main features:

- odporność na ogień / resistance to fire
- wytrzymałość na rozciąganie / tensile strength
- wodoodporny / waterproofing
- antykorozyjny / anti-corrosion
- odporny na chemikalia / resistant to chemicals
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne / insensitive to weather conditions

Zastosowanie / Application:

- zgodnie z projektem i wymogami obiektu /
accordance with the design and building requirements

Dane produktu / Product details:

Kolor / Colour: biały / white
Długość rolki / Length of roll: 100 mb / 100 running meters
Szerokość rolki / Widths: 2 m

Surowiec / Raw material	Włókno szklane / Glass fibre textile
Grubość / Thickness	1,25 mm +/- 10%
Masa powierzchniowa / Aeric mass	120 g/m ² +/- 10%
Reakcja na ogień / Fire reaction	A2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / Tensile strenght MD	270 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek / Tensile strenght CMD	130 N/50 mm
Dopuszczalna temperatura instalacji w gruncie / Permissible temperature of the installation in the ground	-30°C/+60°C

Przechowywanie zapakowanego materiału nie powinno przekraczać terminu 12 miesięcy od daty produkcji. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, zalecamy sprawdzenie materiału przed użyciem. Produkt powinien być przechowywany i transportowany w warunkach suchych.

Storage period of packed material should not exceed 12 months after date of production. If this is exceeded, we recommend examination of the mat before use. The mat must be kept dry during storage and transportation.

Materiał ten odpowiada wymaganiom w rozumieniu przepisu Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) a także nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny, w związku z tym nie wymaga rejestracji w rozumieniu regulacji CLP 1272/2008, dotyczących klasyfikacji, oznaczania oraz pakowania substancji i mikstur.

These products are articles according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and are neither classified as dangerous nor do they need to be labelled according to the CLP regulation 1272/2008 on Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures.